

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ПРМ12/ФИЛ110423010/ от 11.04.23 г.**



Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО "Группа Компаний Демидов"-Ект

Отгружено в: Накладная № ПРМ12/ФИЛ110423010

Наименование продукции: Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 гр.В+ТВ

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		диаметр	стенка	длина				
Труба ЭС 108 *3,0 (12м) ТВ ГОСТ 10704-91 (РТЗ)								
RZN1009365	Ст3сп	108	3	12	RZK2117961	19	1.772	
RZN1009740	Ст3сп	108	3	12	RZK2117976	19	1.772	
RZN1009740	Ст3сп	108	3	12	RZK2117974	19	1.772	
RZN1009740	Ст3сп	108	3	12	RZK2117975	19	1.772	
RZN1009597	Ст3сп	108	3	12	RZK2119108	19	1.772	
RZN1009597	Ст3сп	108	3	12	RZK2119109	19	1.772	
<b>Итого:</b>						<b>114</b>	<b>10.632</b>	

Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN1009365	0.18	0.22	0.36	0.017	0.011	0.03	0.01	0.01	0.004	
RZN1009740	0.18	0.22	0.36	0.017	0.011	0.03	0.01	0.01	0.004	
RZN1009740	0.18	0.22	0.36	0.017	0.011	0.03	0.01	0.01	0.004	
RZN1009740	0.18	0.22	0.36	0.017	0.011	0.03	0.01	0.01	0.004	
RZN1009597	0.18	0.22	0.36	0.017	0.011	0.03	0.01	0.01	0.004	
RZN1009597	0.18	0.22	0.36	0.017	0.011	0.03	0.01	0.01	0.004	

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление бв, Н/мм2 (кг/мм2)	предел текучести бт, Н/мм2 (кгс/мм2)	относительное удлинение бс %	Ударная вязкость КСУ-20 С Дж/см2	Ударная вязкость КСУ+20 С Дж/см2	Ударная вязкость после старения КСУ+20 С Дж/см2	сплющивание	прочие (при необход.)
RZN1009365	480		30					
RZN1009740	480		30					
RZN1009740	480		30					
RZN1009740	480		30					
RZN1009597	480		30					
RZN1009597	480		30					

- Примечания: 1. Трубы мерной длины.  
 2. Труба сварная подвергнута 100% контролю неразрушающим методом. Дополнительный контроль гидравлическим давлением проведен не менее 15 % труб от партии. ГОСТ 10705-80г.  
 3. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 гр.В; вид I) и техническим условиям.  
 4. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.  
 5. Труба не предназначена для использования в газопроводных системах.  
 6. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

ООО "Рязанский  
трубный завод"  
ОТК №2

ОТК \_\_\_\_\_

